

**ENDUIT GARNISSANT FIBRE EN POWDRE
IDEAL POUR GARNIR, RENOVER, NIVELER ET APLANIR
HAUTE ADHERENCE
BASE CIMENT BLANC**

CARACTERISTIQUES:

PRISE SEMI-RAPIDE : ENVIRON 1H
HAUTE ADHERENCE : >1MPA SUR BETON NORMALISE
APPLICATION EN COUCHE EPAISSE
UTILISATION MURALE (INTERIEUR ET EXTERIEUR)
RENFORCE AVEC DES FIBRES
BASE CIMENT BLANC ENRICHI EN RESINES
EXTRA BLANC
HAUT POUVOIR GARNISSANT
GRANULOMETRIE : 300 MICRONS
PH : 11,5 - 12
EXCELLENTE GLISSE / PEUT SE REDOUBLER FRAIS SUR FRAIS
TRES RESISTANT
CONSERVATION : 6 MOIS STOCKE AU SEC ET DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE
PEUT SE PONCER APRES SECHAGE COMPLET (SOUS 24H A 48H)

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

NE PAS APPLIQUER SUR DES FONDS AFFAIBLIS, PULVERULENTS OU DESAGREGES SANS PREPARATION PREALABLE (DURCISSEUR DE FONDS).
APPLIQUER TOUJOURS SUR UN SUPPORT PROPRE POUR FACILITER L'ADHERENCE.
APRES AVOIR MELANGE LE PRODUIT, NE JAMAIS REBATTRE LA PATE POUR NE PAS ROMPRE SA COURBE DE PRISE.
NE PAS LISSER, RATISSER OU SURFACER AVEC LE PRODUIT (COUCHE MINIMUM > 2MM D'EPAISSEUR)

MODE D'EMPLOI:

MELANGER AVEC 0,40L. D'EAU JUSQU'A L'OBTENTION D'UNE PATE SOUPLE, EPAISSE ET HOMOGENE.
LAISSER REPOSER LA PATE OBTENUE PENDANT 5MNS, PUIS APPLIQUER AVEC UNE LAME A ENDUIRE OU UNE LISSEUSE.
AVERTISSEMENT : SUR FONDS BLOQUES (FAIENCES ET PATES DE VERRE MURALES) : POSSIBILITE D'APPLIQUER UNE EPAISSEUR MAXIMALE DE 4MM SANS PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SPECIFIQUE / POUR EVITER L'APPARITION DE SPECTRES A L'ENDROIT DES JOINTS, APPLIQUER UNE COUCHE D'AU MOINS 2 MM D'EPAISSEUR / TENIR COMPTE D'UN LEGER RETRAIT AU SECHAGE AU NIVEAU DES JOINTS ET APPLIQUER L'ENDUIT EN 2 PASSES POUR OBTENIR UNE SURFACE PARFAITEMENT PLANE.
APPLICATION POSSIBLE JUSQU'A 10MM PAR PASSE SUR FONDS ABSORBANTS.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES USUELLES APRES
SECHAGE COMPLET

CLASSIFICATION NFT 30608

CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX


G3E5S3V3W2A0C0

CONSOMMATION

ENVIRON 1.6 KG/M²/MM D'EPAISSEUR

CONDITIONNEMENTS :

SEAU HERMETIQUE DE 5KG ET 15KG



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)